

Коммерческое название	Номер Сертификата:0099/CPD/A85/0005
MORTERPLAS JOINT	UNE-EN 13707
	Год начала выпуска CE: 2006

Мембрана из модифицированного битума (СБС)с армированием полиолефиновой пленкой

Внешнее покрытие: Пленка ПЕ
 Внутреннее покрытие: Пленка ПЕ
 Размеры: 11 x 0,5 м
 Специальная мембрана для суставов.

Обязательно укладывать под тяжелую защиту
 ПрименениеУкладка с помощью газовой горелки

Полная зарегистрированная информация в CE:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Виды испытаний	Количество	MORTERPLAS JOINT
Сопротивление пламени	ENV 1187	-	NE
Реакция на огонь	EN 13501-1:2002 (EN ISO 11925-2)	-	E
Герметичность	EN 1928:2000 (B)	-	Проходит (10 kPa)
Растяжимость: максимальная сила при растяжении (Д x Т)	EN 12311-1	N/50 mm	320 ± 70 280 ± 70
Растяжимость: Удлинение (Д x Ш)	EN 12311-1	%	250 ± 50 250± 50
Сопротивление проникновению корней	EN 13948	-	NE
Сопротивление статическим нагрузкам	EN 12730 (A)	kg	PND
Сопротивление на прокол	EN 12691:2006	mm	≥ 1000
Сопротивление на разрыв (гвоздем) (Д x Ш)	EN 12310-1	N	NE
Прочность на разрыв соединений	EN 12316-1	N/50 mm	NE
Предел прочности при сдвиге соединений(ЛxТ)	EN 12317-1	N/50 mm	NE
Искусственное старение при длительном воздействии высокой температуры	EN 1296	EN 1109 / 12 sem/weeks	NE
Искусственное старение при длительном воздействии УФ лучей, высокой температуры и воды	EN 1297	EN 1850-1	NE
Гибкость при низких температурах	EN 1109	°C	≤ -20
Опасные вещества	--	--	PND

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Виды испытаний	Количество	Значение
Видимые недостатки	EN 1850-1	-	Проходит
Длина	EN 1848-1	m	≥ 11
Ширина	EN 1848-1	m	≥ 0,49
Прямолинейность	EN 1848-1	-	Проходит (<20мм/10м)
Вес по отношению к площади	EN 1849-1	kg/m ²	4,80 -5/+10%
Толщина	EN 1849-1	mm	--
Водонепроницаемость после растяжения при низких температурах	EN 13897	%	--
Дименсиональная стабильность	EN 1107-1	%	≤ 1,0
Дименсиональная стабильность при цикличной смене температуры	EN 1108	mm	NE
Сопротивление влиянию высоких температур	EN 1110	°C	≥ 100
Сцепление гранул	EN 12039	%	NE
Характеристики на паронепроницаемость	EN 1931	μ	20.000

NE - не требуется, PND - характеристика не определена

Код: 10211400